




Ficha T cnica

Pisos Fotolaminados

Colecci n
Egger Pro

1292x193x8 mm



Langley Walnut
Rojo

Caracter�sticas Generales		
Proveedor	Egger	
Origen del proveedor	Alemania	
Terminaci�n	Omni-pore	
Formato	1292x193 mm	
Espesor	8 mm	
Bisel	4 costados	
Composici�n	Cuerpo central HDF	
Resistencia al agua	24 horas	
Clase	Clase 32 AC4	
Uso	Residencial intenso y comercial moderado	
Uni�n entre tablas	JustClick	
Instalaci�n	Instalaci�n flotante con espuma niveladora o manta ac�stica. Apto para losa radiante.	
Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Resistencia al desgaste	EN 438-2	� 150 revoluciones
Longitud	ISO 24337	� 0,5 mm
Ancho	ISO 24337	� 0,1 mm
Espesor	ISO 24337	� 0,5 mm
Resistencia al impacto ("bola peque�a/bola grande")	EN 13329	� 12 N / � 750 mm
Resistencia al manchado	EN 438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Resistencia a la luz	EN 438-2	Nivel de escala de 4 – 5
Efecto de pata de mueble (pata de tipo 0)	EN 424	Sin alteraciones ni da�os visible
Determinaci�n del efecto de una silla con ruedas	EN 425	25.000 ciclo
Resistencia del perfil longitudinal / transversal	ISO 24334	� 1,0 kN/m � 2,0 kN/m
Resistencia al deslizamiento	EN 13892	DS � 0,3
Propiedades antiest�ticas	EN 1815	Si, < 2 kV
Hinchaz�n del espesor	ISO 24336	� 18 %
Determinaci�n de la huella residual despu�s de una carga constante	EN ISO 24343 – 1	< 0,05 mm
Conductividad t�rmica	EN 12667	0,12 m�K/W
Resistencia t�rmica	EN 12667	0,07 m�K/W
Comportamiento frente al fuego	EN 13501 – 1	Cfl - s1

