AB Küpfer
Innovando en cada paso

Ficha Técnica
Pisos Fotolaminados

Colección
Atlantic 8

1288x195x8 mm


Beige Parioli Oak


Natural Parioli Oak

Características Generales	
Proveedor	Krono
Origen del provedor	Alemania
Terminación	Nature line, used wood & rustic finish
Formato	1288x195 mm
Espesor	8 mm
Bisel	4 costados
Resistencia al agua	Si
Clase	Clase 32 AC4
Unión entre tablas	Lado largo: Twin Clic+ / Lado corto: 1 click 2 go Pure +

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Perpendicularidad	EN 13329	≤ 0,20 mm
Rectitud	EN 13329	≤ 0,30 mm
Curvatura transversal	EN 13329	Cóncavo: ≤ 0,15% Convexo: ≤ 0,20%
Curvatura longitudinal	EN 13329	Cóncavo: ≤ 0,50% Convexo: ≤ 1,00%
Brechas entre biselados	EN 13329	Media promedio: Cóncavo: ≤ 0,15 mm Máximo: ≤ 0,20 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329	Media promedio: Cóncavo: ≤ 0,10 mm Máximo: ≤ 0,15 mm
Desalineación		± 2 mm
Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)
Resistencia al impacto	EN 13329	Bola pequeña ≥35 mm Bola grande ≥ 600 mm
Resistencia a las manchas	EN 13329	Grupo 1 y 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 4
Prueba de silla de ruedas	EN 13329	Sin cambios visibles o daños definidos en la norma EN 425
Efecto pie de muebles	EN 13329	No deberá ser visible ningún daño, cuando se pruebe con el pie tipo 0
Indentación estática	EN 13329	≤ 0,05 mm
Resistencia a la luz	EN 13329	Nivel de escala de grises ≥ 4 a nivel de escala "Blue wool" 6
Variaciones dimensionales tras cambio en humedad relativa	EN 13329	Longitudinal ≤ 0,9 mm Transversal ≤ 0,9 mm
Fuerza de bloqueo	EN 13329	Largo ≥ 1 kN/m Ancho ≥ 2 kN/m
Solidez de la superficie	EN 13329	≥ 1,25 N/mm2
Emisión de formaldehído	EN 16516	Clase E1
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase Técnica DS
Resistencia a la transmisión de calor	EN 12667	0,073 (m2K)/W ± 15%
Conductividad térmica	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15%