

Ficha Técnica

Terminaciones Hidrófugas

Colección

Fotolaminadas Hidrófugas



Junquillo Hidrófugo

Características Generales	
Proveedor	Pedross
Origen del proveedor	Italia
Tono / Color	Pale Natural Oak
Cuerpo	MDF
Terminación	Hidrófuga
Composición	MDF en el cuerpo central con capa de papel decorativo de celulosa impregnado con resina de melamina y capa superior de barniz
Formato	15 x 2200 mm
Espesor total	15 mm

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad	6%	4 - 12 %
Tolerancia de longitud		±15 mm
Tolerancia dimensional < 15 mm		±0,8 mm
Tolerancia dimensional ≥ 15 mm		±5,4% sección específica del perfil
Curvatura		máx. 10 mm/m; debe garantizarse un procesamiento profesional post
Torsión		≤ 10 mm/m; debe garantizarse un procesamiento profesional post
Densidad del MDF en bruto		600–740 kg/m³, dependiendo de la forma del perfil
Resistencia a la flexión	EN 310	≥ 18 N/mm²
Resistencia a la tracción transversal	EN 319	≥ 0,45 N/mm²
Módulo de elasticidad en flexión (E-modulus)	EN 310	≥ 2.200 N/mm²
Absorción de agua en 24 horas	EN 317	< 10%
Resistencia a la luz	Escala de lana azul (Wollskala)	Nivel 7
Resistencia a la abrasión	EN 13329	≥ 250 ciclos según EN 13329, utilizando rueda abrasiva CS10/500 g

