




Ficha T cnica


Pisos Fotolaminados

Colecci n KRONO Herringbone

627x126x8 mm



Historic Oak



Inca Carpenter

Caracter sticas Generales

Proveedor	Krono
Origen del proveedor	Alemania
Terminaci�n	Nature line, used wood & rustic finish
Formato	627x126 mm
Espesor	8 mm
Bisel	4 costados
Resistencia al agua	48 horas - Tecnolog�a Mo.re
Clase	Clase 32 AC5
Uso	Residencial intenso y comercial intenso
Uni�n entre tablas	1 click 2 go Pure +
Instalaci�n	Instalaci�n flotante con espuma niveladora o manta ac�stica. Apto para losa radiante.

Caracter sticas T cnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Perpendicularidad	EN 13329	≤ 0,20 mm
Rectitud	EN 13329	≤ 0,30 mm
Curvatura transversal	EN 13329	C�ncavo: ≤ 0,15% Convexo: ≤ 0,20%
Curvatura longitudinal	EN 13329	C�ncavo: ≤ 0,50% Convexo: ≤ 1,00%
Brechas entre biselados	EN 13329	Media promedio: C�ncavo: ≤ 0,15 mm M�ximo: ≤ 0,15 mm
Diferencia de altura entre elementos	EN 13329	Media promedio: C�ncavo: ≤ 0,10 mm M�ximo: ≤ 0,15 mm
Desalineaci�n		± 2 mm
Resistencia a la abracci�n	EN 13329	AC5 (≥ 6000 rpm)
Resistencia al impacto	EN 13329	Bola peque�a ≥ 70 mm Bola grande ≥ 1000 mm
Resistencia a micro rasgu�os	EN 13329	≤ MSR-B2
Resistencia a las manchas	EN 13329	≥ clase 4
Prueba de silla de ruedas	EN 13329	Sin cambios visibles o da�os definidos en la norma EN 425
Efecto pie de muebles	EN 13329	No deber� ser visible ning�n da�o, cuando se pruebe con el pie tipo 0
Indentaci�n est�tica	EN 13329	≤ 0,05 mm
Resistencia a la luz	EN 13329	Nivel de escala de grises ≥ 4 a nivel de escala "Blue wool" 6
Variaciones dimensionales tras cambio en humedad relativa	EN 13329	Longitudinal ≤ 0,9 mm Transversal ≤ 0,9 mm
Fuerza de bloqueo	EN 16516	Largo ≥ 1 kN/m Ancho ≥ 2 kN/m
Solidez de la superficie	EN 16516	≥ 1,25 N/mm ²
Emisi�n de formaldeh�do	EN 16516	Clase E1
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase T�cnica DS
Resistencia a la transmisi�n de calor	EN 12667	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductividad t�rmica	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15%

