



Ficha T cnica

Revestimiento Piedra Natural

Colecci n


M rmol Travertino

20x5x1 cm



Fiorito

Sandblasted

Caracter�sticas Generales		Medidas
Proveedor	Gallos Marmoler�a	
Origen del proveedor	Per�	
Terminaci�n	Piedra Natural	
Rectificado	No	
Formato	5 x 20 cm	
Espesor	1 cm	
Rendimiento por caja	1.20 m�	
Variedad de tonalidad		Variaci�n natural propia de la piedra. Matices y porosidad pueden variar por pieza.

Informaci�n del producto	
Descripci�n	Revestimiento de piedra natural de m�rmol travertino de extraordinaria dureza, con matices de selectos colores y acabado superficial r�stico de calidad superior.
Usos	Producto apto para muros, en interiores o exteriores.
Instalaci�n	Instalaci�n por adherencia, basada en pegamentos blancos o adhesivos ep�xicos.
Limpieza	Usar un pa�o limpio con agua. Ocasionalmente se puede adicionar detergente neutro.

Ensayo	Norma	Unds.	Valores Medidos	Valor Requerido
M�dulo de Ruptura	ASTM C 99	MPa	12,9	3,4 (m�nimo)
Resistencia a la Compresi�n	ASTM C 170	MPa	134	28 (m�nimo)
Resistencia a la Compresi�n luego de heladas	ASTM C 170	MPa	130	28 (m�nimo)
Resistencia a la abrasi�n	ASTM C 241	Ha	18,52	10 (m�nimo)
Resistencia al Impacto	R.D 2234/39	CM	9,98	3,4 (m�nimo)
Densidad aparente		g/cm�	2,63	
Absorci�n por peso		%	1,98	

