AB Küpfer
Innovando en cada paso

AB Woodfloor

Ficha Técnica
Pisos de Madera

Colección
Style Master


Roble Smoked


Roble Brushed


Roble Blanco


Roble Brushed Selecta

Características Generales	
Proveedor	AB Woodfloor
Origen del provedor	R.P.C
Terminación / Brillo	Barniz Klump con secado UV
Acabado superficial	Pulido
Tipo de madera	Roble
Composición	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza y acabado con Barniz Klump con secado UV.
Formato	1900 x 190 mm
Espesor total	14 mm
Chapa superficial	3 mm
Bisel	4 costados
Unión	Machi hembrado 4 costados
Instalación	Pegado a radier, flotante sobre aislante acústico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial moderado
Rendimiento por caja	1,800 m2

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad	EN 12664	8% / -2%
Dureza del barniz	ASTM D 3363-05 GB / T6739-06 ≥ 2H	2H
Adherencia del barniz	ASTM D 3359-09 ≥ 3B	5B
Brillo del barniz	EN ISO 2813-14 10 ± 5 GU	6,3 - 10,3 GU
Emisión de formaldehído	GB / T8103-13, GB 18580-11, GB /T17657-13 ASTM D 6007-02 ≤ 1,5 mg/L	0,41 mg / L
Delaminación	GB / T18103-13 (6.3.2) ≤ 1/6 ejemplares	0 Ejemplares
Fuerza de ruptura	GB / T17657-13 S.R > 24 MPa, A.V > 30 MPa	61,3 MPa
Fuerza de eslasticidad	GB / T17657-13 S.R > 3.200 MPa, A.V > 4.000 MPa	6.190 MPa
Resistencia a ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda uso de protector bajo la silla
Resistencia de barniz a rayas	EN 438.2:2016 4n < 90%	4N
Resistencia del barniz a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%