

Ficha Técnica

Adhesivos

PEGAMENTO FRÍO STAUF L

Cola para madera PVAc grupo D3 según DIN EN 204



GISCODE


D1

A+




Especificaciones Técnicas Acoustic Mat IV		
Espesor Total	(mm)	3
Peso	(gr/m ²)	330
Ancho	(cm)	110
Largo	(cm)	1690
Rendimiento x rollo	(m ²)	18,70

Especificaciones Técnicas Adhesivo Frío STAUF L	
Número de producto	121200
Características especiales	Pegado resistente al agua fraguado rápido
Subsuelos adecuados	Madera blanda, madera dura y maderas exóticas
Propiedades del producto	Listo para usar Alta resistencia final Resistente al agua fría Tiempo de prensado corto Casi ninguna decoloración durante la aplicación
Color	Blanco
Cantidades requeridas por m²	Laminado: aprox.15 g por metro, Tableros aglomerados OSB: aprox. 30 g por metro
Horario de apertura	Horario desde la apertura aprox. 9 minutos a 20 °C
Accesibilidad	Después de aproximadamente 24 horas
Clima ambiental en el lugar de trabajo	Mínimo 18 °C, máximo 75% humedad relativa, preferiblemente máx. 65%
Requisitos de almacenamiento	libre de heladas seco Frío
Duración	12 meses
Código Giscódigo	D1
Embalaje disponible	Botella de plástico de 750 gr.



TRATAMIENTO

Uso con suelos laminados: Aplicar cola en la parte superior de la lengüeta del elemento instalado y en la parte inferior de la ranura del elemento que se va a añadir en el lateral y en el extremo frontal. Presionar los elementos entre sí con firmeza para que la cola rezuma por la junta en toda su longitud. Eliminar el exceso de cola con un paño húmedo. Uso con suelos de madera y tableros aglomerados: Aplicar cola en toda la longitud de la parte superior e inferior de la lengüeta. Presionar los elementos entre sí con firmeza. Eliminar el exceso de cola con un paño húmedo. ¡El pegamento líquido no debe entrar en contacto con el metal! Por lo tanto, utilice recipientes de plástico, vidrio o cerámica en lugar de metal, y evite también trabajar con cepillos oxidados. Lo mejor es utilizarlo a 18-25 °C, con una temperatura del sustrato entre 15-23 °C (con calefacción por suelo radiante entre 18-22 °C) y una humedad relativa inferior al 65 %, hasta que el adhesivo se haya endurecido.



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las declaraciones anteriores se basan en los resultados de nuestras pruebas de productos y materiales más recientes y tienen un carácter meramente consultivo, ya que no tenemos control sobre la calidad real de la mano de obra, los materiales utilizados y las condiciones del lugar de trabajo. Como tal, no constituyen una garantía expresa o implícita de ningún tipo. Lo mismo se aplica a nuestros servicios de asesoramiento comercial y técnico, que se proporcionan de forma gratuita y sin compromiso. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que se realicen pruebas previas en el lugar de trabajo para observar y estudiar la idoneidad del producto para el propósito previsto. Con la publicación de esta información técnica, toda la información técnica anterior (fichas técnicas, recomendaciones de instalación y otra información sobre fines similares) deja de ser válida.