





Ficha T cnica
Pisos Vin licos SPC

Colecci n
Tile
1230x615x6,5 mm



Positano



Bellagio



Coricella



Portofino

Caracter sticas Generales

Proveedor	TekFloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Acabado texturado
Formato	1230 x 615 mm
Espesor	6,5 mm
Capa de desgaste	0,55 mm
Bisel	4 costados
Composici�n	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 5,5 mm con manta ac�stica IXPE de 1 mm
Clase	Clase 33 AC4
Uso	Residencial intenso y comercial moderado
Uni�n entre tablas	Uni�n Click
Instalaci�n	Instalaci�n flotante sobre polietileno como barrera de vapor. Apto para losa radiante.
Resistencia al agua	100%
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso.

Caracter sticas T cnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Largo	ISO 24342	�0,15 % de longitud nominal hasta un m�ximo 0,5 mm
Ancho	ISO 24342	�0,15 % de longitud nominal hasta un m�ximo 0,5 mm
Cuadratura y rectitud	ISO 24342	�0.25 mm/�400 mm �0.35 mm/�400 mm
Espesor total (con respaldo)	ISO 24346	+0.13 mm/-0.1 mm max �0.15 mm
Espesor de la capa de desgaste	ISO 24340	+13 %, -10 %
Estabilidad dimensional 6 horas a 80 �C	ISO 23999	�W/�L �0.15 %
Curvatura	ISO 23999	�1 mm
Prueba de silla de rueda	ISO 4918	Comercial intenso 25,000 R
Indentaci�n residual	ISO 24343-1	�0,1 mm
Prueba Blue Wool	ISO 105-B02:2014 M�todo 3A	�Grado 6
Planitud	ISO 10582 Ap�ndice B	Largo: �0,50 % (c�ncavo) / �1,0 % (convexo) Ancho: �0,10 % (c�ncavo) / �0,15 % (convexo)
Aberturas	ISO 10582 Ap�ndice C	Average �0,15 mm / Max �0,2 mm
Diferencias de altura	ISO 10582 Ap�ndice C	Average �0,1 mm / Max �0,15 mm
Fuerza de fijaci�n	ISO 10582 Ap�ndice D	�1.5 KN/m
Resistencia al impacto	EN 13329 Anexo F	�1600 mm
Retenci�n del brillo (Martindale)	EN 16094	�MSR-A2
Resistencia a micro rasgu�o (Martindale)	EN 16094	�MSR-B2
Prueba pata de mueble	EN ISO 16581	Sin da�o visible
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1 y 2: Grado 5 Grupo 3: Gradeo 4
Hinchaz�n	ISO 24336	�12 %
Antideslizamiento	EN 13893 / DIN 51130 (EN16165)	�0,3 / �R9
Reacci�n al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl-s1
Emisiones	EN 717-1 ISO 16000	�0.12 mg/m3 VOC A+ (TVOC< 1000�g/m3)

