



# AB K pfer

Un ambiente perfecto

## PISOS DE MADERA

# INTASA

### FICHA T CNICA



Proveedor	Intasa
Origen del proveedor	Espa�a
Producto	Fusi�n Plus Antique
Terminaci�n	Barniz Mate
Acabado Superficial	Cepillado y Sellado
Bisel	4 costados
Strip	1 Strip
Cuerpo Central	HDF
Tipo de instalaci�n	Pegada a radier Flotante sobre aislante ac�stico Flotante sobre espuma niveladora
Tipo de uni�n entre tablas	Click
Contenido de humedad	8+ / - 2%
Uso	Residencial y comercial moderado. Apto para losa radiante

Dureza del barniz	ASTM D 3363-05; GB/T6739-06	> 2 H	2 H
Adherencia del barniz	ASTM D 3359-09	> 3 B	5 B
Brillo del barniz	EN ISO 2813-14	10+/-5 GU	6.3 – 10.6 GU
Emisi�n de formaldehido	GB/T8103-13, GB 18580-11 GB/T17657-13; ASTM D 6007-02	< 1.5 mg / L	0,41 mg / L
Delaminaci�n	GB/T18103-13 (6.3.2)	< 1/6 Ejemplares	0 ejemplares
Fuerza de ruptura	GB/T 17657-13	S.R. > 24 MPa AV. > 30 MPa	61.3 MPa
Fuerza de elasticidad	GB/T 17657-13	S.R. > 3.200 MPa AV. > 4.000 MPa	6.190 MPa
Resistencia del barniz a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%	4N