

Ficha T cnica

Piso de Madera



Colecci n

Piso de Madera Summit

LVx150x10 mm

(LV=largo variable)



Pure	Leaf	Natural	Cognac	Smoked
------	------	---------	--------	--------

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	ABWoodfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Aceite con secado UV
Acabado superficial	Cepillado
Tipo de madera	Roble Franc�s
Composici�n	Chapa y contrachapa de madera natural, capa intermedia de madera maciza.
Formato	Largo Variable de 400 a 1900 mm (55% mayor a 400 y 45% fijos) x 150 mm
Espesor total	10 mm
Chapa superficial	1,5 mm
Bisel	4 costados
Uni�n	Machihembrado de 4 lados
Instalaci�n	Pegado a radier, flotante sobre aislante ac�stico o flotante sobre espuma niveladora. Apto para losa radiante.
Uso	Residencial y comercial
Rendimiento por caja	2,850 m2

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Contenido de humedad		8% / 2%
Dureza del barniz	ASTM D 3363-05; GB/T6739-06	>2H
Adherencia del barniz	ASTM D 3359-09	>3B
Brillo del barniz	EN ISO 2813-14	10 �5 GU
Emisi�n de formaldeh�do	GB/T8103-13, GB 18580-11 GB/T17657-13; ASTM D 6007- 02	< 1.5 mg / L
Delaminaci�n	GB/T18103-13 (6.3.2)	< 1/6 Ejemplares
Fuerza de ruptura	GB/T 17657-13	S.R > 24 MPa AV. > 30 MPa
Fuerza de elasticidad	GB/T 17657-13	S.R. > 3.200 MPa AV. > 4.000 MPa
Resistencia del barniz a rayas	EN 438.2:2016	4N < 90%



AB K pfer

Innovando en cada paso

