

# Ficha Técnica

## Porcelanato Piedra



# LE PIETRE DEL CASALE

## Colección

# Porcelanato Le Pietre del Casale

### 45x90 cm




Cotta




Scura

| Características Generales |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Proveedor                 | Ilva                 |
| Origen del proveedor      | Argentina            |
| Terminación               | Esmaltado natural    |
| Rectificado               | Si                   |
| Formato                   | 45 x 90 cm           |
| Espesor                   | 9,3 mm               |
| Rendimiento por caja      | 1,220 m <sup>2</sup> |

### Medidas



### Variación de tonalidad



v3 - Variación de tonalidad moderada.

| Características Técnicas               | Norma de Referencia | Valor Requerido              | Valor Obtenido         |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Absorción de agua                      | ISO 10545-3         | ≤ 0,50 %                     | ≤ 0,50 %               |
| Planaridad                             | ISO 10545-2         | ± 0,50 %                     | ± 0,40 %               |
| Largo y ancho                          | ISO 10545-2         | ± 0,60 %                     | ± 0,50 %               |
| Rectilinealidad de los lados           | ISO 10545-2         | ± 0,50 %                     | ± 0,25 %               |
| Ortogonalidad                          | ISO 10545-2         | ± 0,60 %                     | ± 0,20 %               |
| Espesor                                | ISO 10545-2         | ± 5 %                        | ± 5 %                  |
| Resistencia a la flexión               | ISO 10545-4         | 35 N/mm <sup>2</sup>         | ≥ 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Dureza superficial (Mohs)              | EM 101              | ≥ 5 MOHS                     | 7                      |
| Resistencia a la abrasión (método PEI) | ISO 10545-7         | De acuerdo con el fabricante | Scura 4<br>Cotta 4     |
| Resistencia a la helada                | ISO 10545-12        | Requerido                    | Garantizado            |
| Resistencia química                    | ISO 10545-13        | No atacable                  | Resiste                |
| Resistencia al cuarteo                 | ISO 10545-11        | Requerida                    | Garantizada            |
| Coefficiente de fricción DCOF          | ASTM 1028           | μ ≥ 0,42                     | IN μ ≥ 0,47            |
| Resistencia a la mancha                | ISO 10545-14        | No atacable                  | Clase 5                |

