

# FICHA TÉCNICA

## Revestimiento de Muros Cerámica Rythmique



Grey



Green





Pink



Vison

Características Generales	
Proveedor	Argenta
Origen del proveedor	España
Terminación	Esmaltado natural
Rectificado	No
Formato	7,5x30 cm
Espesor	10 mm
Rendimiento por caja	0,585 m <sup>2</sup>

**Medidas**

**Variación de tonalidad**


v3 - Variación Moderada

Características Técnicas		
Proceso de Fabricación	Monoporosa de pasta blanca	
Grupo de absorción (ISO 12006)	BIII	
Acabado	(GL)	
Tipo de pasta	Pasta Blanca	
Formato de fabricación (mm)	75 x 300 x 10	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Características Físicas		
Absorción de Agua	$E \geq 10\%$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	>200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 15\text{N/mm}^2$	
Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C	$<9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	No aplica	UNE EN ISO 10545-12

Propiedades Químicas		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas	Clase A	
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Mínimo HB	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

