



Ficha T cnica
Pisos Vin licos SPC Deco XL



Colecci n
Vin licos SPC DECO XL
1520x183x6 mm



Nova Light Grey Oak



Nova Grey Oak



Nova Coffee Oak

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Tekfloor
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Acabado superficial Register Embossed
Formato	1520 x 183 mm
Espesor	6 mm
Capa de desgaste	0,3 mm
Bisel	4 costados
Composici�n	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta ac�stica IXPE de 1,5 mm
Clase	Clase 31 AC3
Uso	Residencial intenso y comercial moderado
Uni�n entre tablas	Uni�n Click
Instalaci�n	Instalaci�n flotante sobre polietileno como barrera humedad. Apto para losa radiante
Resistencia al agua	100%
Resistencia al vapor y humedad	No cuando es prolongada y viene de la superficie bajo el piso

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008	Direcci�n X: 0,12% Direcci�n Y: 0,10%
Curvatura	ISO 23999:2008	>0,15 mm
Indentaci�n residual	ISO 24343-1:2007	~ 0,03 mm.
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02: M�todo 3	> 6 Muy bueno
Aislamiento ac�stico	ISO 1407:1998 / ISO 717-2:1996	49 dB
Resistencia al agua		100% resistente
Reacci�n al fuego	EN 13501-1	Bfl s 1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	R10 DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2	Grupo T
Resistencia T�rmica	EN 12667-2001	0,072 m2 K/W
Temperatura		No debe ser instalado en lugares donde la temperatura sea ≥ 60�C
Cuadratura	ISO 24342:2007	Direcci�n X: 0,00 mm ~ + 0,05 mm. Direcci�n Y: 0,00 mm ~ + 0,05 mm.
Planitud	ISO 24342:2007	Direcci�n X: 0,00 mm ~ + 0,03 mm. Direcci�n Y: 0,00 mm ~ + 0,05 mm.

